



Titanium Anti Aging Universal Emprenye

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN TANIMI

Termoplastik reçine esaslı, renkli emprenye malzemesidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Hızlı kuruyan
- Solvent bazlı
- Eski ahşabı yeni ve canlı gösterir.
- Güneş ışınlarına karşı koruyucu
- Zaman içerisinde pullanıp dökülme yapmaz
- Kuruduktan sonra, toz tutmama özelliğine sahip
- Yıkanebilir veya silinebilir
- Ahşap teknelerin su üstünde kalan kısımlarında tuzlu su ve güneşin tahribatına karşı çok dayanıklı
- Zararlı mantar, küf ve tahta kurtlarına karşı ahşabı korur
- Renkli olması, özellikle çok eski ahşap yüzeylerde tek kat ile yeni ahşap görüntüsü elde edilmesini sağlar
- İlk katlarda ipek mat görüntüsü verir, koruyuculuk için atılan katlar çoğaldıkça parlak görüntü verir
- Zemin yüzeyler üzerine kullanılabilir

KULLANIM ALANLARI

Yeni ve eski bütün ahşaplarda, tuğla , taş, paladyen, traverten, mermer, beton, hamsıva, mat seramik üzerine rahatlıkla kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

		Standart
Reçine Tipi	Termoplastik	-
Renk	Renksiz	-
Parlaklık	Parlak	ISO 2813
Katı Madde (% ağırlıkça)	18±1	ASTM D-1353
Katı Madde (% hacimce)	14±1	ASTM D-6093
Viskozite (FC-3, 25°C)	13-17	ASTM D562
Yoğunluk (g/ml)	0.88-0.91	ASTM D-1475

*Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kuruma Süreleri

Dokunma kuruması	20-30 dk
------------------	----------

*Belirtilen kuruma süreleri; 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında geçerlidir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Diğer Yüzeyler

Eski ahşap yüzeylerde zımpara, temizlik işlemi gerektirmez.

Yüzeyler kir, toz, yağ ve eski boya ve vernik kalıntılarından arındırılmalıdır. Eğer daldırma metodu ile uygulama yapılacak ise ahşap üzerindeki kesme ve delme işlemlerinin yapılmış olması gerekir.



Titanium Anti Aging Universal Emrenye

TEKNİK BİLGİ FORMU

UYGULAMA

Dekoratif özellik verilmek istendiğinde iki kat uygulanır. Teras ve balkonlarda koruyuculuk özelliğini artırmak amacıyla 4-5 kata kadar sürülebilir. Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak ahşap yüzeylerde 1/2-1 saat, emiciliği az olan yüzeylerde 2-3 saat beklenmelidir. Katlar arasında 1 gün yada daha fazla beklendiğinde yüzeyde buruşma problemlerine neden olabilir. Kapalı ve dar alanlarda maske kullanılmalıdır. Daldırma metodu ile de uygulama yapılabilir. Daldırma süresi ahşabın emiciliğine bağlı olarak 3-6 dakika arasında olmalıdır.

Uygulama Sıcaklığı	: Min. 5 C	
İnceltme Oranı	: Kullanıma hazır olup, inceltmeden kullanılır.	Tiner kullanılmaz
Sarfiyat (m ² /L)	: Uygulamaya göre değişir.	

Uygulama Ekipmanları

Fırça	Büyük yüzeylerde uygulanabilir.
Rulo	Büyük yüzeylerde uygulanabilir.
Sprey, sünger ve sünger rulo	Daha homojen film bıraktıkları için tavsiye edilir.

DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri	0.75 L 2.5 L 15 L
Depolama Koşulları	Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır.
Raf Ömrü	2 yıl

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Polisan Kansai Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Polisan Kansai Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Polisan Kansai Boya" dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.