



## COSMETİKA SEDEF

### TEKNİK BİLGİ FORMU

#### ÜRÜN TANIMI

Saf akrilik reçine esaslı, yüzeylere inci parlaklığında bir görünüm veren, sedefli etki yaratabilen su bazlı dekoratif boyadır.

#### ÖZELLİKLER

- Kokusuz
- Yüksek örtme gücüne sahip.
- Esnek yapıda.
- Farklı uygulama aparatları ile ışığın yansımaya bağlı olarak sedefli desenler oluşturulmasını sağlar.

#### KULLANIM ALANLARI

İç cephelerde kullanılır.

#### YÜZEY HAZIRLIĞI

##### Yüzey

Yeni yüzey

Eski boyalı yüzeyler

Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar Perla Macun kullanılmalıdır.

##### Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak olan yüzey kuru, temiz, düzgün, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalıdır.

Uygulama yapılacak olan yüzey kuru, temiz, düzgün, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalıdır.

#### UYGULAMA

Transfer Astarı uygulanmış yüzeylere 18-24 saat bekledikten sonra ilk kat olarak Elegans Mat /Yarımat ya da Cosmetika Sedef'in istenilen rengi kısa tüylü saten rulo ile tek kat olarak uygulanır. 4 saat sonra ikinci kat olarak Cosmetika Sedef kısa tüylü saten rulo ile uygulanır.

##### Uygulama Özellikleri

İnceltme Oranı	İnceltme yapılmaz kullanıma hazırdır.
Uygulama Sıcaklığı (°C)	5-30
Kaplama Alanı (m <sup>2</sup> /L)	15-20 (tek kat için)

##### Önerilen Uygulama Ekipmanları

Fırça	Üst kalite fırça ile uygulayınız.
Rulo	Saten rulo uygulayınız.

Uniqart Sedef için önerilmiş uygulama aparatları ile uygulanır.



## COSMETİKA SEDEF

### TEKNİK BİLGİ FORMU

### TEKNİK ÖZELLİKLER

#### Ürün Özellikleri

		Standart
Reçine Tipi	Saf akrilik	-
Renk	Sedef görünümlü	-
Parlaklık	60-70	TS EN ISO 2813
Katı Madde % (ağırlıkça)	45-46	ASTM D 4209
Katı Madde % (hacimce)	38-39	ASTM D 4209
Viskozite ( cPs, 25°C)	3000-4000	ASTM D 2196
Yoğunluk (g/cm <sup>3</sup> , 20°C)	1.13–1,17	TS EN ISO 2811
pH (25°C)	8.0-9.0	

#### Kuruma Süreleri (20 °C)

Dokunma kuruması (dakika)	20
Katlar arası bekleme (saat)	4
Son Kuruma (saat)	4
Toz tutmama kuruması (dakika)	40

\*Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama koşullarına bağlı farklılık gösterebilir.

### DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri	0.75 L 2.5 L 7.5 L 15 L
Depolama Koşulları	Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır.

### SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

### SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler “Polisan Kansai Boya” Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. “Polisan Kansai Boya” gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı “Polisan Boya” dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için “GÜVENLİK BİLGİ FORMU ” temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.