



Wood&Wood Anti Aging Ahşap Verniği Yarımat Solvent Bazlı

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN TANIMI

Alkid bağlayıcı esaslı, koruyucu ahşap verniğidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kurşunsuz
- Mükemmel su itme özelliği
- Ahşabın içine çok iyi nüfuz eder
- Güneş ışınlarına karşı korur
- Yüzeğe çok iyi yapışır
- Esnek
- Ağır hava şartlarına, renk solmalarına, kabarma ve soyulmalara karşı ahşabı mükemmel korur
- Ahşabın doğal görüntüsünü bozmadan renklendirir
- Ahşabın nefes almasını sağlayacak mikro gözenekli yapıdadır

KULLANIM ALANLARI

Yumuşak ve sert tüm iç, dış ahşap yüzeyler, kapı, pencere, ahşap bahçe mobilyaları, deniz araçları ve diğer ahşap malzemelerde dekoratif ve koruyucu amaçla kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

		Standart
Reçine Tipi	Alkid	-
Renk	Renk kataloğuna bakınız.	-
Parlaklık	Yarı Mat	ISO 2813
Viskozite (25 C, DIN 4 / sn)	30-45	ASTM D562
Yoğunluk (g/ml)	0,92-0,94	ASTM D-1475

*Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kuruma Süreleri

Katlar arası bekleme	24	saat
Tam kuruma	24	saat

*Belirtilen kuruma süreleri; 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında geçerlidir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Ahşap yüzeyler yağ lekelerinden, tozlardan, eski boya ve vernik kalıntılarından tümü ile temizlenmiş olmalıdır. Bünyesinde reçine ve doğal yağlar içeren sert ahşaplar üzerine uygulama yapılmadan önce, yüzey selülozik tiner gibi organik solventlere batırılmış bir bezle temizlenmelidir. Yüzey temizlendikten sonra ilk kat olarak Wood&Wood Anti-Aging Emprenye (Solvent Bazlı) malzemesi önerilir.



Wood&Wood Anti Aging Ahşap Verniği Yarımat Solvent Bazlı

TEKNİK BİLGİ FORMU

UYGULAMA

2 veya 3 kat uygulanır. Katlar arası 24 saat beklenir. Uygulama yapmadan önce iyice karıştırılmalı ve bu işlem uygulama esnasında zaman zaman tekrarlanmalıdır. Homojen bir renk elde edebilmek için, ahşaptaki gözeneklerin gidiş yönünde uygulama yapılmalıdır.

Uygulama Sıcaklığı	: Min. 5 C	
İnceltme Oranı	: Kullanıma hazır olup herhangi bir inceltme gerektirmez.	Tiner kullanılmaz
Sarfiyat (m ² /L)	: 12-15 (for single coat)	

Uygulama Ekipmanları

Fırça	kullanılır
Rulo	kullanılır

TS Sınıflandırması

Poz No

DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri	0,75 L 2,5 L
Depolama Koşulları	Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır.
Raf Ömrü	2 yıl

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Polisan Kansai Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Polisan Kansai Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Polisan Kansai Boya" dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.