



Wood&Wood Anti Aging Ahşap Verniği Yarımat Su Bazlı

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN TANIMI

Akrilik esaslı, su bazlı ahşap verniğidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Mükemmel su itme özelliğini olan
- UV filtre ihtiva eden
- Koruyucu ve dekoratif
- Şeffaf
- Nano teknolojik ham madde
- Ahşabın içine çok iyi nüfus eder
- Güneş ışınlarına karşı yüksek koruma sağlar.
- Kokusuz
- Sararmaz
- Kolay sürülebilir
- Ahşabın doğal görüntüsünü bozmadan renklendirir
- Yüksek yapışma gücü
- Esnek
- Su tutmama özelliğinden dolayı, ağır hava şartlarına, renk solmalarına, kabarma ve soyulmalarına karşı ahşabı mükemmel korur

KULLANIM ALANLARI

Yumuşak ve sert tüm iç, dış ahşap yüzeyler, kapı, pencere, ahşap bahçe mobilyaları ve diğer ahşap malzemelerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

		Standart
Reçine Tipi	Akrilik	-
Renk	Renk kataloğuna bakınız.	-
Parlaklık	Yarı Mat	ISO 2813
Katı Madde (% ağırlıkça)	34± 2	ASTM D-1353
Katı Madde (% hacimce)	33±2	ASTM D-6093
Viskozite (25 C, Cps)	1400-1800	ASTM D562
Yoğunluk (g/ml)	1.00+0.02	ASTM D-1475

*Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kuruma Süreleri

Katlar arası bekleme	24	saat
Tam kuruma	24	saat

*Belirtilen kuruma süreleri; 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında geçerlidir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeyler yağ lekelerinden, talaş tozlarından, eski boya ve vernik kalıntılarından tümü ile temizlenmiş, kuru ve hafif zımparalanmış olmalıdır. Yüzey temizlendikten sonra ilk kat olarak Wood&Wood Anti Aging Emprenye (Su bazlı) malzemesi önerilir.



Wood&Wood Anti Aging Ahşap Verniği Yarımata Su Bazlı

TEKNİK BİLGİ FORMU

UYGULAMA

2 veya 3 kat uygulanır. Katlar arası 4 saat beklenir. Uygulama yapmadan önce iyice karıştırılmalı ve bu işlem uygulama esnasında zaman zaman tekrarlanmalıdır. Homojen bir renk elde edebilmek için, ahşaptaki gözeneklerin gidiş yönünde uygulama yapılmalıdır.

Uygulama Sıcaklığı	: Min. 5 C
İnceltme Oranı	: İnceltmeden uygulanır.
Sarfiyat (m ² /L)	: 12 (Tek kat için)

Tiner kullanılmaz

Uygulama Ekipmanları

Fırça	ile uygulanabilir.
Rulo	ile uygulanabilir.

DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri	0,75 L 2,5 L
Depolama Koşulları	Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır.
Raf Ömrü	2 yıl

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Polisan Kansai Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Polisan Kansai Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Polisan Kansai Boya" dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.